

# Parabond Transparant

## Transparante lijm- en voegkit

### OMSCHRIJVING

**PARABOND TRANSPARANT** is een elastische kit op basis van een MS-polymeer voor het verlijmen en voegen in de bouw en industrie, waar transparantie vereist is. **PARABOND TRANSPARANT** verrubbert door reactie met de vochtigheid van de omringende lucht. **PARABOND TRANSPARANT** bezit een grote weerstand tegen, weersinvloeden en hoge en lage temperaturen -40°C - + 90°C.

### TOEPASSING

**PARABOND TRANSPARANT** kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen zoals aluminium, gegalvaniseerd en roestvrij staal, zink, koper, natuursteen, beton, baksteen, bekledingsplaten op cementbasis ... Er dient steeds een voorafgaande test uitgevoerd te worden om zich ervan te verzekeren dat het product geschikt is.

Op poreuze ondergronden wordt het gebruik van een primer aangeraden.

De hechting van **PARABOND TRANSPARANT** verbetert sterk na verloop van tijd.

**PARABOND TRANSPARANT** is overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis. Voorafgaande testen worden evenwel aanbevolen. Alkydverven hebben een verlengde droogtijd nodig.

### VOEGAFMETINGEN

Voegbreedte	Voegdiepte	Toegelaten verschil
3-4 mm	4-5 mm	± 1 mm
6 mm	6 mm	± 1 mm
8 mm	6 mm	± 1 mm
10 mm	6-8 mm	± 2 mm
15 mm	10 mm	± 2 mm
20 mm	10-12 mm	± 2 mm
25 mm	15 mm	± 3 mm

### VERWERKINGSTEMPERATUUR

Vanaf +5°C tot +40°C.

### VOORBEREIDING

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten met **Top Cleaner**, MEK, brandalcohol, ethanol. Indien nodig primer aanbrengen. Het is aangeraden om hechtingsproeven te doen. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

### PRIMER

	Kleur	Droogtijd
<b>DL 2001</b>	Transparant	± 30 min.

### AFWERKING

Indien gewenst, gladstrijken met **DL 100** of afstrijkkrubber.

### BESCHIKBARE KLEUREN

Transparant.

### REINIGING GEREEDSCHAP

#### Niet-uitgeharde kit:

- Gereedschap: met white spirit of gelijkaardige oplosmiddelen
- Oppervlakken: met oplosmiddel, genre aceton of white spirit

#### Uitgeharde kit

Zoveel mogelijk mechanisch verwijderen. Resten kunnen verwijderd worden met Silicone Remove.

### REPARATIEMOGELIJKHEDEN

Daarvoor is hetzelfde materiaal aangewezen.

### BEPERKINGEN

**PARABOND TRANSPARANT** is niet aangewezen bij :

- voegen die blootgesteld zijn aan een bestendige wateronderdempeling.
- voegen met een breedte of diepte < 5 mm
- zwembaden met chloorwater.

### OVERSCHILDERBAARHEID

Als gevolg van de verschillende types verven, wordt er op aangedrongen om testen uit te voeren.

Om een goed resultaat te verkrijgen moet de vernis binnen de 4 uur aangebracht worden. Na 4 uur moet het oppervlak eerst gereinigd worden vooraleer het kan worden overgeschilderd.

### HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking bij 23°C

# Parabond Transparant

## Transparante lijm- en voegkit

### VERPAKKING

25 kokers van 290 ml/doos

### VEILIGHEID

Vermijd contact met de huid en de ogen. Bij opname van het product via de mond onmiddellijk een arts raadplegen. Bevat een mengsel van aminosilanen. Kan leiden tot een allergische reactie.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

### TECHNISCHE GEGEVENS

#### Niet-uitgeharde kit

Aard van de kit	MS-polymeer
Uithardingssysteem	Vochtigheid
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	35 min
Uithardingsnelheid (23°C en 50% R.V.)	3.5 mm per 24 uur
Densiteit (ISO 1183)	1.06 g/ml

#### Uitgeharde kit

Shore A hardheid (ISO 868)	30 - 35
Maximaal toelaatbare vervorming	25%
Modulus bij 100% rek (ISO 8340)	0.800 N/ mm <sup>2</sup>
Modulus bij breuk (ISO 8339-40)	0.900 N/mm <sup>2</sup>
% rek bij breuk (ISO 8339-40)	120 %
Temperatuurbestendigheid	-40°C - + 90°C

