



# Paracryl Deco

## OMSCHRIJVING

**PARACRYL DECO** is een hoogwaardige, plasto-elastische afdichtingskit op basis van een acrylaatdispersie. **PARACRYL DECO** is gemakkelijk verwerkbaar en vlug overschilderbaar (na 30 min). De verf, waarmee de voeg overschilderd wordt, craqueleert niet en blijft mat.

## TOEPASSING

**PARACRYL DECO** is speciaal ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen met geringe beweging:

- voegen, naden en kieren bij deur- en raamkozijnen, vensterbanken, trappen, plinten, wanden, plafonds, gipsplaten.
- afdichten van scheuren en barsten in muren. Door zijn formulatie, is het product uitstekend geschikt voor het afdichten van fijne voegen en scheurtjes.

**PARACRYL DECO** hecht zowel op poreuze en niet-poreuze ondergronden (keramische tegels, metalen, baksteen, beton, metselwerk, pleisterwerk, hout, hard PVC). Als hechtprimer kan een deel **PARACRYL DECO** verdund worden met water.

## VERWERKINGSTEMPERATUUR

Vanaf +5°C tot + 40°C.

## VOORBEREIDING

De oppervlakken dienen droog, zuiver, stof- en vetvrij te zijn. Indien nodig ontvetten met **Parasilico Cleaner**, MEK, brandalcohol, ethanol. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

## AFWERKING

Gladstrijken met **DL100** (voor de huidvorming).

## REINIGING GEREEDSCHAP

Met water vóór het opdrogen.

## BESCHIKBARE KLEUREN

Wit

## BEPERKINGEN

- **PARACRYL DECO** hardt uit door verdampen van water. Gedurende de eerste dagen van de uitharding, is slechts een maximale beweging van 5% toegelaten.
- **PARACRYL DECO** is niet geschikt voor voegen die permanent aan water blootgesteld zijn.
- Beschermen tegen vorst.
- **PARACRYL DECO** kan niet gebruikt worden als beglazingskit.
- Niet verwerken bij gevaar voor regen en vorst.
- Niet geschikt voor buitengebruik.

## HOUBAARHEID

Min.12 maanden in de ongeopende verpakking op een droge en koele plaats tussen +5°C en +25°C. Beschermen tegen vorst.

## VERPAKKING

25 kokers van 310 ml/doos – 48 dozen/pallet

## VEILIGHEID


Het toepassen moet gebeuren in goed geventileerde lokalen. De dampen mogen niet ingeademd worden gedurende lange periodes of in hoge concentraties. Langdurig contact met de huid voorkomen. Indien contact met de ogen, overvloedig spoelen met water of dokter raadplegen. Direct contact met levensmiddelen vermijden zolang **PARACRYL DECO** niet uitgehard is. Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Roterijstraat 201-203 – 8793 WAREGEM – BELGIUM  
T: +32 (0)56 62 70 51 – F: +32 (0)56 60 95 68  
[info@dl-chem.com](mailto:info@dl-chem.com) – [www.dl-chem.com](http://www.dl-chem.com)

**DL CHEMICALS**  
Since 1936  
Manufacturer of Sealants

Rev. 2  
082014

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing



## TECHNISCHE GEGEVENS

### Niet-uitgeharde kit

Aard van de kit	Acrylaten
Uithardingssysteem	Verdampen van water
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	15 min.
Uithardingsnelheid (23°C en 50% R.V.)	0,5 mm/24 uur
Densiteit (ISO 1183)	1,70 g/ml

### Uitgeharde kit

Shore A hardheid (ISO 868)	19
Elastisch herstelvermogen (ISO 7389)	<50%
Maximale modulus (ISO 8340)	0,08 N/mm <sup>2</sup>
% rek bij breuk (ISO 8339)	>350%
Temperatuursbestendigheid	-20°C - + 80°C

Roterijstraat, 201-203 – 8793 WAREGEM – BELGIUM  
T: +32 (0)56 62 70 51 – F: +32 (0)56 60 95 68  
[info@dl-chem.com](mailto:info@dl-chem.com) – [www.dl-chem.com](http://www.dl-chem.com)



Rev. 2  
082014

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing